

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

ПУ-Мастика матовая

1. Описание товара

Специальная полиуретановая двухкомпонентная матовая мастика для длительной и эффективной защиты напольных покрытий, а также для восстановления фабричной защитной плёнки из полиуретана, нанесенной на напольное покрытие при его изготовлении. Благодаря использованию вместе с «Отвердителем» создает чрезвычайно прочную матовую защитную плёнку с отличными показателями эластичности, абсорбации, повышенной устойчивостью к химическим веществам, а также гарантирует минимальную степень скольжения. Эти свойства мастики позволяют сократить количество времени, необходимого для дальнейшего ухода за полом. Для применения только специалистами.

2. Сферы применения

Напольные покрытия из искусственных материалов с полиуретановой или без полиуретановой плёнки, нанесенной при изготовлении (ПВХ, поолеофин), а также полы из резины и линолеума.

3. Способ применения

Перед применением ПУ-мастики матовой пол нужно основательно подготовить. Рекомендуется машинная чистка при использовании зеленого пада. Поверхность полов должна быть абсолютно сухой и чистой, очищенная от пыли, жирных, маслянных и восковых пятен и тщательно промытая водой от остатков средств по уходу за полами. Если линолеум покрыт заводской защитной плёнкой её необходимо удалить полностью.

Хорошо взболтайте ПУ-мастику и отвердитель. Залейте отвердитель в мастику и ХОРОШО встряхните канистру. Смешивать нужно в соотношении 1:10, т.е. 100 мл. отвердителя на 1л. ПУ-мастики матовой. Если необходимо, ПУ-мастику и отвердитель можно смешать в другой ёмкости соблюдая вышеуказанное соотношение.

- При первоначальном нанесении защитной пленки в целях длительной защиты: нанести мастику не разбавляя (как паркетный лак) валиком «Акватоп» (10 мм) равномерным тонким слоем на поверхность. Начинать работу надо со стороны, где падает свет (как правило, это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать работу от источника света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью пола во время работы и изначально не допускать ошибок. Наносить ПУ-мастику надо с помощью валика, работая по секторам с максимальной шириной 1 метр. В больших помещениях рекомендуется работать вдвоём (или даже втроём), чтобы избежать появления разводов. На натуральном линолеуме всегда необходимо наносить два слоя. Второй слой наносится после того как первый слой высох (минимум через 2 часа), но не позднее чем через 12 часов!

- При восстановлении защитной плёнки нужно наносить всегда два слоя. При необходимости, предварительно обработать покрытие абразивными материалами, например однодисковой шлифовальной машиной «СРП 1» с включенным встроенным пылесосом в комбинации со специальным серым падом компании «Доктор Шутц».

После нанесения последнего слоя оставить высыхать минимум на сутки. При комнатной температуре мастика приобретает свои окончательные свойства как правило через 7 дней

после нанесения последнего слоя. Потребление: около 50 гр/м² в один слой, в зависимости от типа напольного покрытия.

Указание: смесь «ПУ-мастики матовой» и «закрепителя» пригодна для нанесения в течение 4 часов после смешивания. Поэтому готовьте лишь то количество смеси, которое можно нанести на поверхность за это время. Помещение должно проветриваться, однако избегайте сквозняков и яркого солнечного света. Обогрев отапливаемых полов необходимо отключить заранее. Рекомендуемая температура помещения, пола и самого средства перед и во время нанесения составляет 15-25 °С.

Указание: Следует избегать попадания или соприкосновении с мастиковым покрытием интенсивных красителей таких например как краски для волос, дезинфицирующие средства для ран или различные пластификаторы (например из каучука или резины), т.к. это приводит к тому, что пленка может быть сильно повреждена этими средствами. Пол может потерять цвет в этих местах, например осветлиться. Только в тех помещениях, где нельзя избежать пользование дезинфицирующими средствами мы рекомендуем опробовать заранее действие этих препаратов. В остальных случаях обращайтесь к нашим техническим консультантам.

Указание: Если мастиковая пленка в период эксплуатации сильно повреждена, например поцарапана или сильно протерта, то необходимо провести восстановление поврежденных участков или же полностью обновить поверхность. При восстановлении поврежденных участков, во избежании неравномерности степени глянца надо очень точно наносить ПУ-мастику матовую именно на поврежденные места. Так как это не просто рекомендуется обновлять мастичный слой не на отдельных участках, а целом помещении.

4. Технические характеристики

Уровень pH: 8.5 (концентрат)

Состав: содержит полимеры. Другие составляющие: активные вещества, балластные вещества и ароматизаторы.

«ПУ-Мастику» необходимо хранить с плотно закрытой крышкой, в сухом прохладном и недоступном для детей месте. Беречь от мороза!

Срок годности 9 месяцев от даты, указанной на упаковке.

5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, а также FIGR/Metzingen.

6. Фасовка

Матовая ПУ-Мастика 5 л канистра + 500 мл отвердитель (арт № 5050000506)

