

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Лак „X-tra Trade“

1. Описание товара

Современный лак на водной основе для деревянных и пробковых полов на площадях, которые подвергаются средним нагрузкам. Образует твёрдый, эластичный, защитный слой. Превосходно наносится на поверхность пола, обладает хорошей устойчивостью к износу и химическому воздействию. Лёгок в использовании и безопасен в обращении. Используется после грунтования поверхности. В виде исключения можно использовать сразу после окончательной шлифовки. Не наносит вреда окружающей среде.

2. Область применения

Применяется на паркетных и деревянных полах. Также подходит для пробковых полов с минимальной необработанной плотностью пробки 500 кг на 1 м³.

3. Способ применения

Перед тем как наносить лак, необходимо тщательно удалить шлифовальную пыль с поверхности пола. Затем хорошо взболтать лак и нанести равномерно на чистую и сухую поверхность с помощью валика «Aquatop» (длина ворса 10 мм). Начинать работу надо со стороны, где падает свет (как правило, это сторона комнаты, где находится окно) и продолжать работу от стороны падающего света. Таким образом, будет возможность наблюдать за поверхностью во время работы и изначально исправлять ошибки, в случае их возникновения. Наносить лак с помощью валика, работая по секторам с максимальной шириной 1 м. Чтобы избежать образования «пузырей», необходимо хорошо взболтать лак и дать ему постоять 1-2 минуты. Во время высыхания поверхность должна быть защищена от пыли и прямого попадания солнечного света.

Чтобы выполнить промежуточное шлифование пола, используйте монодисковую машину (150-180 об.м., например: «SRP1») и шлифовальную сетку (зернистость 120). Перед нанесением следующего слоя лака, тщательно удалите с помощью пылесоса шлифовальную пыль. После покрытия пола вторым слоем лака, оставьте высыхать 12 часов. После этого поверхность пола готова для осторожного прохода. Лак приобретает максимальную твёрдость через 5 дней. В течение этого времени не рекомендуется класть ковры и проводить влажную уборку.

Расход: 100 – 120 грам по кв.м. в 1 слой

Внимание! Перед применением лака на ярких (разноцветных) а также незнакомых сортах древесины сделать предварительную пробу или проконсультироваться со специалистами по изготовлению полов.

В процессе его высыхания обязательно проветривать помещение, при этом необходимо избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. Поверхность защищать от пыли. Отключить своевременно подогрев пола..



4. Технические характеристики

Состав: Полимерные материалы на водной основе, выравнивающие вещества, пленкообразователь, добавки.

Хранить в сухом прохладном недоступном для детей месте с плотно закрытой крышкой и беречь от замораживания.

Срок годности: 1 год от даты производства..

5. Фасовка

Канистра 5 л

Арт. №

0128000586 матовый

0129000586 полуматовый